

GLIMS® G-Block

Монтажная смесь для укладки блоков



Кладочная клеевая смесь GLIMS® G-Block для монтажа блоков из ячеистого бетона и газосиликатных блоков. Тонкослойное нанесение предотвращает появление «мостиков холода». Для внутренних и наружных работ.

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	серый
Толщина нанесения мин/макс, мм	2-20
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,4
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,2-0,23
Расход воды на упаковку 25 кг, л	5-5,75
Адгезия, МПа	0,5
Прочность на сжатие не менее, МПа	5,0
Капиллярное водопоглощение, не более кг/(м ² *мин0,5)	1
Морозостойкость, циклов	25
Температура укладки мин/макс, °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

- Тонкослойное нанесение от 2 мм
- Устойчива к расслоению
- Не создаёт «мостики холода»
- Время жизни раствора - 4 часа
- Теплоизоляционная
- Экологически безопасна

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 до +35 °С. Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,2-0,23 л воды на 1 кг сухой смеси (5-5,75 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 3 минуты и повторно перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после замешивания.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Раствор нанести на поверхность блока и распределить зубчатым шпателем с зубом 8x8 мм, уложить блок в кладку и прижать чтобы толщина шва не превышала 5 мм. Время от укладки раствора на поверхность блока не должно превышать 15 минут. Время для корректировки блоков в кладке после укладки – 15 минут. Выполнять кладку следует с разбежкой швов по рядам. Температура окружающего воздуха и основания должна быть не ниже +5°С во время выполнения работ и далее не менее суток.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С. Материал экологически безопасен в применении.

РАСХОД

1,4 кг/м² на 1 мм толщины слоя.

УПАКОВКА

Бумажные крафт-мешки 25 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и намокания. Срок хранения 12 месяцев.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Смесь сухая строительная кладочная тонкошовная, ручного нанесения для внутренних и наружных работ Т, М50, ГОСТ Р 58272-2018.

Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/5. Класс радиационной безопасности – 1.