

GLIMS® PRO DFM Шуба 2.0

Декоративная штукатурка для фасадных и внутренних работ



СООТВЕТСТВУЕТ
ГОСТ
33083-2014

Декоративная штукатурка GLIMS® Шуба 2.0 для формирования декоративной фактуры покрытия под последующую покраску. Наносится на предварительно выравненное шпатлёвкой основание из бетона, пено- и газобетона, газосиликатные блоки, ПГП, кладку из керамического и силикатного кирпича, керамзитобетонные блоки, а также на ранее оштукатуренные поверхности цементными и гипсовыми составами. Для внешних и внутренних работ. Для ручного нанесения.

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	кремовый
Толщина нанесения, мм	2
Расход смеси, кг/м ²	3 - 3,5
Жизнеспособность, мин	180
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,19-0,2
Максимальная фракция заполнителя, мм	2
Адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях, не менее МПа	0,5
Время полного набора прочности, суток	28
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа	7
Марка по морозостойкости, циклов	F50
Температура укладки мин/макс °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °С	от -50 до +70

- Низкий расход
- Для внешних и внутренних работ
- Легкое нанесение
- Водостойкая
- Высокая паропроницаемость
- Трещиностойкая
- Можно красить через 2-3 дня

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °C до +35 °C.

Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений. Подготовленную впитывающую поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения GLIMS® PrimeГрунт и выровнять шпатлёвкой GLIMS Stukko-RF или GLIMS Optimum. Перед укладкой декоративной штукатуркой поверхность шпатлёвки так же обработать грунтовкой глубокого проникновения и выдержать до высыхания грунтовки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

В чистую воду засыпать сухую смесь из расчета 0,19-0,2 л воды на 1 кг сухой смеси (4,75-5 л воды на мешок 25 кг). Смесь тщательно перемешать с водой до получения однородной массы. Выдержать 5 минут и снова перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии 3 часа.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Раствор нанести на поверхность шпателем слоем толщиной 2 мм. Поверхность слоя декоративной штукатурки разравнивать и разгладить до проявления фактуры. Уделить особое внимание на формирование фактуры в местах сложных сопряжений поверхностей. При нанесении декоративной штукатурки необходимо предохранять фасад от прямых солнечных лучей, попадания дождя. Высохший и затвердевший декоративный слой покрасить водоэмульсионными или силикатными красками через 2-3 суток.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °C. Материал экологически безопасен в применении.

РАСХОД

3,0-3,5 кг/м² при толщине слоя 2 мм

УПАКОВКА

Бумажные крафт-мешки 25 кг (нетто).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и увлажнения. Срок хранения — 12 месяцев.

УТИЛИЗАЦИЯ

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Смесь сухая штукатурная декоративная, ручного нанесения для внутренних и наружных работ ГОСТ 33083, ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/12.